

## Грунт-эмаль Преград АК

Применяется для грунтования или в качестве самостоятельной защиты металлических и бетонных конструкций, эксплуатируемых в открытой атмосфере или внутри помещений.

### Краткие характеристики

Состав	Однокомпонентная алкидно-каучуковая быстросохнущая тиксотропная грунт-эмаль.
Цвет	Колеровка по каталогу RAL
Температура эксплуатации	от -60°C до +100°C
Плотность после смешивания при +20°C	1,18 кг/л
Объемная доля нелетучих веществ	47±3%
Теоретический расход на 100 мкм	0,251 кг/м <sup>2</sup>
Время высыхания до степени 3 при +20°C	24 часа
Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя	425 мкм
Полный набор свойств	7 суток
Минимальная степень подготовки поверхности	St 2, Sa 2
Температурный режим для нанесения материала	От +5°C до +35°C