

Грунт-эмаль
Преград 0521

Грунт-эмаль на эпоксидной основе. Используется в качестве грунтовочного слоя в системах с покрывными эмалями и огнезащитными составами. Может применяться как самостоятельное покрытие в местах, не требующих финишного слоя. Наносится при температуре от -15°C.

Краткие характеристики

Состав	Двухкомпонентный материал на эпоксидной основе. Содержит ингибитор коррозии и фосфат цинка
Цвет	Серый (возможна колеровка по каталогу RAL)
Температура эксплуатации	от -60°C до +120°C
Плотность после смешивания при +20°C	1,26 кг/л
Объемная доля нелетучих веществ	62,5±4%
Теоретический расход на 100 мкм	0,202 кг/м ²
Время высыхания до степени 3 при +20°C	12 часов
Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя	350 мкм
Полный набор свойств	5 суток
Минимальная степень подготовки поверхности	St 2, Sa 2
Температурный режим для нанесения материала	От -15°C до +35°C
Жизнеспособность при +20°C	5 часов