

Грунт-эмаль Преград А

Применяется как самостоятельное покрытие для внутренних и наружных поверхностей стальных конструкций или в качестве отделочного, декоративного слоя поверх грунтовки, когда к покрытию предъявляются повышенные требования по коррозионной стойкости. Содержит фосфат цинка в качестве противокоррозионной добавки.

Краткие характеристики

| | |
|--|---|
| Состав | Однокомпонентный материал на алкидно-уретановой основе. |
| Цвет | Колеровка по каталогу RAL |
| Температура эксплуатации | от -60°C до +60°C |
| Плотность после смешивания при +20°C | 1,14±0,1 кг/л |
| Объемная доля нелетучих веществ | 48±5% |
| Теоретический расход на 100 мкм | 0,237 кг/м ² |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C | 6 часов |
| Устойчивая толщина нестекающего мокрого слоя | 150 мкм |
| Полный набор свойств | 7 суток |
| Минимальная степень подготовки поверхности | St 2, Sa 2 |
| Температурный режим для нанесения материала | От +5°C до +30°C |