

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Преград-Альфа Т» — огнезащитный состав на основе сополимера, модифицированного акрилатом. Используется для повышения предела огнестойкости строительных конструкций в условиях стандартного температурного режима горения. Сформированное покрытие является огнезащитным, антакоррозионным и электроизоляционным, не вызывает коррозии и не оказывает негативных воздействий на строительные конструкции, на лакокрасочные или гальванические защитные покрытия.

Огнезащитное покрытие обеспечивает предел огнестойкости строительных конструкций зданий I и II степени огнестойкости с приведённой толщиной металла менее 5,8 мм до R150. Огнезащитное покрытие ремонтопригодно в течение всего срока эксплуатации, что предусматривает возможность его локального восстановления ручным методом в случае механических повреждений.

Возможна эксплуатация в закрытом контуре без финишного покрытия. Для придания лучших декоративных свойств и соблюдения корпоративных цветовых решений применяются покрывные эмали.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Огнезащитный состав «Преград-Альфа Т» в составе конструктивной огнезащитной системы «Преград-Альфа К» применяется для повышения предела огнестойкости строительных конструкций различного функционального назначения в соответствии с требованиями нормативной документации, степенью огнестойкости и классом пожарной опасности зданий и сооружений.

Рекомендовано как огнезащитное покрытие для следующих объектов:

- предприятий нефтепереработки;
- добывающей отрасли, шахт;
- химических заводов;
- калийных производств;
- гидротехнических сооружений;
- объектов энергетического комплекса;
- портовой инфраструктуры;
- объектов оборонного комплекса;
- объектов общественного назначения.



Участник

Производитель, поставщик и технический консультант —
ООО «Преград», тел.: +7 (495) 201-07-01
<http://преград.ру>, info@pregrad.ru

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Огнезащитная эффективность	90–150 мин
Коэффициент вспучивания	Не вспучивается
Внешний вид состава	Однородная густая паста серого цвета
Цвет покрытия¹	Серый (оттенок не нормируется)
Внешний вид покрытия	Сплошное, без трещин, отслоений и вздутий
Следующий слой	Огнезащитный состав «Преград-Альфа»
Плотность при температуре огнезащитного состава ($20\pm0,5$) °C	$(1,0\pm0,1)$ г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ	(77 ± 3) %
Объёмная доля нелетучих веществ	(75 ± 2) %
Время образования поверхностной плёнки (высыхание до отлипа)²	1 ч
Время межслойной сушки (время высыхания на ощупь)³	24 ч
Время до перекрытия «Преград-Альфа»³	7 сут
Полная полимеризация³	14 сут
Адгезия (ГОСТ 32299)	1,0 МПа, не менее
Климатические зоны эксплуатации покрытия (ГОСТ 15150)	ХЛ1, УХЛ1, Т1
Допустимая коррозионная агрессивность атмосферы (ISO 12944)	C4, C5

¹ Допускается изменение цвета покрытия в процессе нанесения в открытом контуре.² При ТСС = 700 мкм относительная влажность воздуха – (65 ± 5) %, температура окружающего воздуха – (20 ± 2) °C. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры окружающего воздуха, относительной влажности воздуха и вентиляции.**Участник**

Производитель, поставщик и технический консультант —
ООО «Преград», тел.: +7 (495) 201-07-01
<http://преград.рус>, info@pregrad.ru

Допустимая относительная влажность воздуха при эксплуатации покрытия	100%
Температура эксплуатации покрытия	От -40 °C до +60 °C

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При нанесении на существующие покрытия АКЗ: все поверхности должны быть без дефектов, чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препятствующих адгезии.

Огнезащитный состав «Преград-Альфа Т» следует наносить на грунтовочное покрытие не ранее чем через 24 часа после его нанесения при температуре (20±2)°C, на покрытие ГФ-021 – не ранее чем через 7 суток. Нанесение состава на невысохшее грунтовочное покрытие (по грунтовке ГФ-021) может привести к растрескиванию огнезащитного покрытия.

ПОДГОТОВКА, НАНЕСЕНИЕ И ОТВЕРЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Условия нанесения и отверждения	Температура окружающего воздуха От -5 °C до +30 °C
	Температура окрашиваемой поверхности³ От -5 °C до +40 °C Температура окрашиваемой поверхности должна превышать температуру точки росы на 3 °C
	Относительная влажность воздуха Не более 80 %
	Температура огнезащитного состава перед нанесением Не ниже +10 °C
	Метод нанесения Безвоздушное распыление, кисть, валик, шпатель
	Особые условия Толщина первого слоя сухого покрытия «Преград-Альфа Т» не должна превышать 200 мкм. Каждый последующий слой следует наносить рекомендованной толщиной сухого покрытия от 400 до 800 мкм.

³ При увеличении температуры окрашиваемой поверхности необходимо уменьшать толщину нестекающего мокрого слоя.

**УЧАСТНИК**

Производитель, поставщик и технический консультант —
ООО «Преград», тел.: +7 (495) 201-07-01
<http://преград.рус>, info@pregrad.ru

Подготовка материала	Разбавитель Разбавитель «Преград-АЛ», «Преград-ОЗР»: – ручное нанесение — до 10 % по массе; – безвоздушное распыление – до 5 % по массе. Другое количество разбавителя согласовывается с производителем.
Промывка оборудования	Сопла окрасочные при безвоздушном распылении 315, 317, 319, 321, 415, 417, 419, 421, 515, 517, 519, 521
Упаковка	Продукт одноупаковочный. Состав тщательно перемешать миксером до однородной консистенции в течение 5 минут.
Гарантийный срок хранения	Промывка оборудования производится сразу после использования или перед перерывом в работе с составом на 30 минут и более. Рекомендуемые растворители для промывки: «Преград-АЛ», «Преград-ОЗР», «Преград-АР», ксиол, толуол.
Транспортировка	Поставляется в металлических вёдрах по 20 кг готового к нанесению состава.
Хранение	12 месяцев с даты изготовления.
Меры безопасности	Осуществляется всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки от повреждений. Температура транспортировки от -30 °C до +35 °C. Хранить вертикально, в закрытой упаковке изготовителя, в помещениях или под навесами, исключая прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение во вскрытой таре. Температура хранения — от -30 °C до +30 °C. Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, респираторы, очки и т. д.) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.296, ГОСТ 12.4.253, ГОСТ Р 12.4.301 и т. д. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При сварочных работах или резке окрашенного металла будут выделяться пары и пыль, что потребует соответствующих средств индивидуальной защиты.



УЧАСТНИК

Производитель, поставщик и технический консультант —
ООО «Преград», тел.: +7 (495) 201-07-01
<http://преград.ру>, info@pregrad.ru



Вышеперечисленные характеристики основаны на результатах испытаний, проводимых в лабораторных условиях, и на технических данных, полученных в процессе эксплуатации материала. Фактические характеристики огнезащитного состава будут зависеть от конкретных условий применения. Информация, содержащаяся в техническом описании, подлежит изменению в результате постоянного развития практического опыта, производства и качества продукта. Данная редакция технического описания аннулирует все ранее выпущенные версии, поэтому ответственность за наличие актуальной версии перед применением продукта лежит на пользователе. Производитель не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения.

Целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.



Участник

Производитель, поставщик и технический консультант —
ООО «Преград», тел.: +7 (495) 201-07-01
<http://преград.рус>, info@prerad.ru