

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

«Преград ПУ» — двухкомпонентная полиуретановая быстросохнущая эмаль. Имеет высокую укрывистость и превосходную адгезию к различным типам грунтовочных и промежуточных покрытий. Колеруется в соответствии с каталогом RAL. Возможно нанесение при отрицательной температуре.

ТИПОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в качестве защитно-декоративного финишного слоя в антикоррозионных и огнезащитных системах. Рекомендована для объектов нефтегазохимической отрасли, транспортного строительства, металлургического комплекса, машиностроения, энергетики и других отраслей промышленности, а также для гражданского строительства.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Цвет в соответствии с каталогом RAL, полное цветовое различие ΔE не более 3 или в соответствии с контрольным образцом
Внешний вид готового покрытия	Однородное, без посторонних включений, глянцевого
Блеск	Глянцевый
Температурный режим эксплуатации покрытия	От -60 до +100 °C
Плотность после смешивания компонентов при температуре ЛКМ 20±0,5 °C¹	1,23±0,1 г/см ³
Массовая доля нелетучих веществ после смешивания компонентов¹	63±3%
Объемная доля нелетучих веществ после смешивания компонентов¹	47±3%
Теоретический расход на 50 мкм толщины сухого слоя	0,131 кг/м ² (9,38 м ² /л)
Практический расход	Зависит от формы изделия или группы сложности конструкции, метода и условий нанесения, толщины слоя, квалификации маляра и других факторов, влияющих на расход материала

Время высыхания (50 мкм ТСС)²

Параметр высыхания	Температура³					
	-15 °C	-10 °C	0 °C	+10 °C	+20 °C	+30 °C
Высыхание на отлип	28 ч	16 ч	8 ч	4 ч	2 ч	1 ч
Высыхание до степени 3	3 сут	36 ч	16 ч	8 ч	4 ч	2 ч
Полный набор свойств	—	56 сут	28 сут	14 сут	7 сут	4 сут

¹ Массовая доля нелетучих веществ, объемная доля нелетучих веществ и плотность изменяются в зависимости от цвета материала.

² Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, цвета материала, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции.

³ Среднесуточная температура.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Наносится на загрунтованные и ранее окрашенные поверхности. Поверхности должны быть свободными от посторонних веществ, препятствующих адгезии.

При нанесении на старые покрытия или на поверхности, срок после окрашивания которых превысил максимальный интервал перекрытия (в течение которого высохшему слою покрытия не надо придавать шероховатость дополнительно), рекомендуется провести контроль качества поверхности, при необходимости провести пробное окрашивание, убедиться в совместимости покрытий и необходимой адгезии по ГОСТ 29318.

ПОДГОТОВКА, НАНЕСЕНИЕ И ОТВЕРЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА

Условия нанесения и отверждения	Температура окружающего воздуха	От -15 до +30 °C
	Температура окрашиваемой поверхности	От -15 до +30 °C Температура окрашиваемой поверхности должна превышать точку росы на 3 °C
	Температура ЛКМ при нанесении	Не ниже +10 °C
	Относительная влажность воздуха при нанесении	Не более 80%

Подготовка материала

Продукт двухкомпонентный (двухупаковочный).

Последовательность подготовки грунт-эмали перед нанесением:

- перемешать компонент «А» в течение 2 минут;
- в компонент «А» добавить компонент «Б» в пропорции поставки и тщательно перемешать в течение 3 минут;
- добавить разбавитель (при необходимости) и тщательно перемешать в течение 2 минут;
- выдержать 15 минут в закрытой таре при температуре 20±2 °C.

Пропорции смешивания

Пропорции	Компонент «А» : компонент «Б»
По массе, %	100:11
Кратно упаковке, кг	18,0:2,0

Жизнеспособность 2 ч (при температуре эмали 20±2 °C).

Метод нанесения	Безвоздушное распыление, пневматическое распыление, кисть или валик.				
Разбавитель	«Разбавитель ПОЛИ-1»: – безвоздушное распыление — 0–5% по массе (0–1140 мл); – пневматическое распыление — 10–15% по массе (2290–3420 мл); – кисть, валик — 0–15% по массе (0–3420 мл).				
Сопловое отверстие	0,009–0,015'' при безвоздушном распылении; 1,0–1,4 мм при пневматическом распылении.				
Соотношение сухого/мокрого слоя покрытия	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Толщина сухого слоя</th><th>Толщина мокрого слоя⁴</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50 мкм</td><td>106 мкм</td></tr> </tbody> </table>	Толщина сухого слоя	Толщина мокрого слоя ⁴	50 мкм	106 мкм
Толщина сухого слоя	Толщина мокрого слоя ⁴				
50 мкм	106 мкм				
Толщина нестекающего мокрого слоя	175 мкм (при температуре окрашиваемой поверхности 20±2 °С)				
Рекомендуемое последующее покрытие	Этот же материал.				

ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Промывка оборудования	Промывайте всё оборудование сразу после использования или при перерыве в работе более 30 минут. Рекомендованные растворители для промывки: «Разбавитель ПОЛИ-1», Р-4, Р-5, ксилол, толуол.
Упаковка	В комплект поставки входят компонент «А» и компонент «Б». Компонент «А» поставляется в вёдрах по 18,0 кг. Компонент «Б» поставляется в банках по 2,0 кг.
Транспортировка	Осуществляется всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки от повреждений. Температура транспортировки — от –30 до +35 °С.
Хранение	Хранить вертикально, в закрытой упаковке изготовителя, в помещениях или под навесами, исключая прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение во вскрытой таре. Температура хранения компонентов — от –30 до +35 °С.

⁴ Без учёта разбавления.

Гарантийный срок хранения	Компонент «А»	24 месяца от даты изготовления
	Компонент «Б»	24 месяца от даты изготовления

Меры безопасности Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, респираторы, очки и т. д.) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.296, ГОСТ 12.4.253, ГОСТ Р 12.4.301 и т. д. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

При сварочных работах или резке окрашенного металла будут выделяться пары и пыль, что потребует соответствующих средств индивидуальной защиты и вытяжной вентиляции.

Если у вас появились сомнения относительно использования этого продукта, проконсультируйтесь в технической службе производителя.

Вышеперечисленные характеристики основаны на результатах испытаний, проводимых в лабораторных условиях, и на технических данных, полученных в процессе эксплуатации продукта. Фактические характеристики продукта будут зависеть от конкретных условий применения. Информация, содержащаяся в техническом описании, подлежит изменению в результате постоянного развития практического опыта, производства и качества продукта. Данная редакция технического описания аннулирует все ранее выпущенные версии, поэтому ответственность за наличие актуальной версии перед применением продукта лежит на пользователе. Производитель не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения.

Целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.