

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

«Преград-53295» — однокомпонентный тиксотропный теплоизоляционный невспучивающийся огнезащитный состав на основе модифицированных синтетических полимерных смол в органическом растворителе с добавлением целевых огнеупорных наполнителей. Используется для повышения предела огнестойкости стальных строительных конструкций в условиях стандартного температурного режима горения и углеводородного температурного режима горения. Сформированное покрытие является огнезащитным, антикоррозионным и электроизоляционным, не вызывает коррозии и не оказывает негативных воздействий на конструкции из любых марок стали, на лакокрасочные или гальванические защитные покрытия. Обеспечивает предел огнестойкости строительных конструкций до R150. Огнезащитное покрытие ремонтпригодно в течение всего срока эксплуатации, что предусматривает возможность его локального восстановления ручным методом в случае механических повреждений. Огнезащитное покрытие в составе конструктивной огнезащитной системы «Преград-Конструктив» обеспечивает предел огнестойкости несущих элементов зданий I и II степени огнестойкости с приведённой толщиной металла менее 5,8 мм в соответствии с СП 2.13130.

Огнезащитное покрытие устойчиво:

- к прямому воздействию влаги (протечки, обмыв водой, обмыв дезактивирующими растворами);
- к агрессивной среде производственных зон нефтеперерабатывающих и химических производств;
- к вибрациям на металлических конструкциях.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53295-2009 и ГОСТ Р ЕН 1363-2-2014.

Не используется как самостоятельное покрытие.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Огнезащитный состав применяется для создания огнезащитного покрытия на металлических конструкциях различного функционального назначения. Используется для повышения предела огнестойкости строительных конструкций в соответствии с требованиями нормативной документации, степенью огнестойкости и классом пожарной опасности зданий и сооружений. Рекомендовано как огнезащитное покрытие для следующих объектов:

- предприятий нефтепереработки;
- добывающей отрасли, шахт;
- химических заводов;
- калийных производств;
- гидротехнических сооружений;
- объектов энергетического комплекса;
- портовой инфраструктуры;
- объектов оборонного комплекса;
- объектов общественного назначения.

**ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Огнезащитная эффективность	90–150 мин
Коэффициент вспучивания	Не вспучивается
Внешний вид состава	Однородная густая паста светло-серого цвета
Цвет покрытия <sup>1</sup>	Светло-серый (оттенок не нормируется)
Внешний вид покрытия	Сплошное, без трещин, отслоений и вздутий
Следующий слой	Огнезащитный состав «Преград-МА»
Плотность при температуре огнезащитного состава 20±0,5 °С	0,90±0,1 г/см <sup>3</sup>
Сухой остаток	85±3%
Толщина нестекающего мокрого слоя при температуре окрашиваемой поверхности 20±2 °С <sup>2</sup>	3000 мкм
Время образования поверхностной плёнки (высыхание до отлипа) <sup>3</sup>	1,5 ч
Время межслойной сушки (время высыхания на ощупь) <sup>3</sup>	1 сут
Полная полимеризация <sup>3</sup>	7 сут
Климатические зоны эксплуатации покрытия (ГОСТ 15150)	ХЛ1, УХЛ1, Т1
Допустимая коррозионная агрессивность атмосферы (ISO 12944)	С4, С5, СХ
Допустимая относительная влажность воздуха при эксплуатации покрытия	100%

<sup>1</sup> Допускается изменение цвета покрытия в процессе нанесения в открытом контуре.

<sup>2</sup> Необходимо уменьшать ТНМС при повышении температуры окрашиваемой поверхности.

<sup>3</sup> При ТСС = 1000 мкм относительная влажность воздуха — 65±5%, температура окружающего воздуха — 20±2 °С. Время практического высыхания зависит от толщины покрытия, температуры окружающего воздуха, относительной влажности воздуха и вентиляции.

ТУ 2313-032-02002546-2016

Температура эксплуатации покрытия	От -60 до +60 °С
Сейсмостойкость на высоте 70 м по шкале MSK-64 (ГОСТ 30541.1)	9 баллов

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

При нанесении на существующие покрытия АКЗ: все поверхности должны быть без дефектов, чистыми, сухими и свободными от посторонних веществ, препятствующих адгезии.

**ПОДГОТОВКА, НАНЕСЕНИЕ И ОТВЕРЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА**

<b>Условия нанесения и отверждения</b>	Температура окружающего воздуха	От -25 до +30 °С
	Температура окрашиваемой поверхности <sup>4</sup>	От -25 до +40 °С Температура окрашиваемой поверхности должна превышать температуру точки росы на 3 °С
	Относительная влажность воздуха	Не более 85%
	Температура огнезащитного состава перед нанесением	Не ниже +10 °С
	Метод нанесения	Безвоздушное распыление, кисть, валик, шпатель
	Особые условия	После вскрытия упаковки огнезащитный состав необходимо использовать в течение 5 ч. (при температуре 20±2 °С). В случае образования поверхностной плёнки плёнку удалить, огнезащитный состав тщательно перемешать

<sup>4</sup> При увеличении температуры окрашиваемой поверхности необходимо уменьшать толщину нестекающего мокрого слоя.

<b>Разбавитель</b>	Разбавитель «Преград-ГР»: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ручное нанесение — без разбавления;</li> <li>– безвоздушное распыление — 0–5% по массе (в зависимости от мощности окрасочного оборудования). Другое количество разбавителя согласовывается с производителем</li> </ul>
<b>Сопла окрасочные при безвоздушном распылении</b>	315, 317, 319, 321, 415, 417, 419, 421, 515, 517, 519, 521
<b>Подготовка материала</b>	Продукт одноупаковочный. Состав тщательно перемешать миксером до однородной консистенции в течение 5 минут.
<b>Промывка оборудования</b>	Промывка оборудования производится сразу после использования или перед перерывом в работе с составом на 30 минут и более. Рекомендуемые растворители для промывки: толуол, Р-4, Р-5.
<b>Упаковка</b>	Поставляется в металлических вёдрах по 18 кг готового к нанесению состава.
<b>Гарантийный срок хранения</b>	12 месяцев с даты изготовления.
<b>Транспортировка</b>	Осуществляется всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки от повреждений. Температура транспортировки — от –40 до +40 °С.
<b>Хранение</b>	Хранить вертикально, в закрытой упаковке изготовителя, в помещениях или под навесами, исключая прямое попадание солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение во вскрытой таре. Температура хранения — от –40 до +40 °С.
<b>Меры безопасности</b>	Места проведения работ должны быть обеспечены средствами пожарной безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.005. Окрасочные работы производить при хорошей вентиляции, с использованием средств индивидуальной защиты (спецодежда, перчатки, респираторы, очки и т. д.) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.103, ГОСТ 12.4.296, ГОСТ 12.4.253, ГОСТ Р 12.4.301 и т. д. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При сварочных работах или резке окрашенного металла будут выделяться пары и пыль, что потребует соответствующих средств индивидуальной защиты и дополнительной вентиляции.

Вышеперечисленные характеристики основаны на результатах испытаний, проводимых в лабораторных условиях, и на технических данных, полученных в процессе эксплуатации материала. Фактические характеристики огнезащитного состава будут зависеть от конкретных условий применения. Информация, содержащаяся в техническом описании, подлежит изменению в результате постоянного развития практического опыта, производства и качества продукта. Данная редакция технического описания аннулирует все ранее выпущенные версии, поэтому ответственность за наличие актуальной версии перед применением продукта лежит на пользователе. Производитель не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несёт ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения.

Целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год.